



Технический паспорт

Металак-030 растворитель

ТУ 2319-001-79420219-2006

RU.77.99.34.008.E.013006.05.11

Состав

Смесь высококипящих углеводородов

Применение

Для разбавления лаков серии «Металак» и других лакокрасочных материалов, используемых при изготовлении металлической упаковки, до рабочей вязкости и замывки лакопечатных машин

Характеристики

Цвет

Бесцветный

Запах

Специфический для углеводородов

Плотность при 20°C, г/см³

0.89-0.91

Температура вспышки, °C

>65

Температура начала кипения, °C

170

Температура окончания кипения, °C

215

Смешиваемость с водой

Ограничена

Относительная скорость испарения
(бутилацетата =1)

0.07

ПДК

нет данных

Гарантийный срок хранения при
температуре не выше 25°C

12 месяцев

Рекомендации по применению

Тип ЛКМ

Металак-030А: эпокси-фенольные (защитные лаки и эмали)
Металак-030Б: полиэфирные ЛКМ (покровные лаки, грунт-эмали)
Металак-030В: винилхлоридные ЛКМ (адгезионные лаки, органозоли)

Оборудование для использования

Рекомендуется применять резиновые, полиэфир-уретановые или монокановые валы, стойкие при длительном контакте с лаками или растворителями

Оборудования для хранения и слива

Рекомендуется использовать оборудование и трубопроводы из стали и других материалов, стойких к действию разбавителя, Нельзя использовать резиновые шланги.

Примечания

Предложенные здесь характеристики и/или рекомендации являются информацией, которой мы располагаем. Так как продукты будут применяться вне нашего контроля, то ни какой гарантии не предоставляется в отношении этих рекомендаций или продуктов. Потребители обязаны провести подтверждающие тесты, чтобы определить необходимые параметры для их конечного применения. Продукт следует тщательно перемешать перед использованием. ООО «МЕТАЛАК» не несет ответственности за использование продукта не по назначению.