



ООО "МЕТАЛАК"

109341 Москва, ул.Люблинская, д.151
тел/факс: (495) 346-92-43. e-mail: info@metalak.ru

МЕТАЛАК-1120 Шовный лак. Технический паспорт. ТУ 2311-001-71266523-2003

Пленкообразующее: *Раствор модифицированных полиэфирно-эпоксидных смол.*

Тип окрашиваемой тары

Сварной шов сборной тары

Характеристики лака

Внешний вид лака: *Вязкая мутная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.*

Массовая доля нелетучих веществ
(120°C, 2 часа), %: **26-30**

Массовая доля нелетучих веществ
(200°C, 15 мин), %: **24-28**

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-
246 с диаметром сопла 4 мм при
температуре (20,0±2,0)°C, сек: **20-40**

В некоторых версиях вязкость может быть изменена без ухудшения свойств лаковой пленки

Гарантийный срок хранения лака при
температуре не выше 25°C: **12 мес**

Рекомендации по применению

Наносится методом безвоздушного распыления или роликом.

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-
246 с диаметром сопла 4 мм при
температуре (20,0±2,0)°C, сек: **18-40 (в зависимости от оборудования)**

Разбавитель/замывка: **МЕТАЛАК-030А**

Тип покрытия: **наружное**

Подложка: **Сварной шов**

Условия отверждения: **20-40 сек при 240 PMT (Температура шва)**

Толщина лаковой пленки, г/м2: **сухой 4-12**

Внешний вид пленки лака: **прозрачная, бесцветная**

Стойкость пленки лака к стерилизации,
час, не менее: **1 (дистилл. вода при температуре (120±2)°C)**

Стойкость пленки лака к вытяжке: **-**

Государственная регистрация **RU.77.99.32.008.E.012973.05.11 от 04.05.2011**

Примечание

Предложенные здесь характеристики и/или рекомендации для нанесения являются информацией, которой мы располагаем. Так как продукты будут применяться вне нашего контроля, то никакой гарантии не предоставляется в отношении этих рекомендаций или продуктов. Потребители обязаны провести подтверждающие тесты, чтобы определить необходимые параметры для их конечного применения. Продукт следует тщательно перемешать перед использованием.

ООО "МЕТАЛАК" не несет ответственности за использование лака не по назначению.