



ООО "МЕТАЛАК"

109341 Москва, ул.Люблинская, д.151
тел/факс:(495) 346-92-43. e-mail: info@metalak.ru

МЕТАЛАК-1127М Лак бесцветный. Технический паспорт. ТУ 2311-001-71266523-2003

Пленкообразующее: *Раствор модифицированных полиэфирно-эпоксидных смол.*

Тип окрашиваемой тары

Крышки СКО, корпус сборной тары, концевые детали, сборные банки, штампованным банки из жести и алюминия, аэрозольным баллонам, винт.колпачки.

Характеристики лака

Внешний вид лака: *Бесцветная мутная жидкость. Допускается легкий желтоватый оттенок.*

Массовая доля нелетучих веществ **36-40**
(120°C, 2 часа), %:

Массовая доля нелетучих веществ **34-38**
(200°C, 15 мин), %:

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ- **90-150**

246 с диаметром сопла 4 мм при
температуре (20,0±2,0)°C, сек:

В некоторых версиях вязкость может быть изменена без ухудшения свойств лаковой пленки

Гарантийный срок хранения лака при **12 месяцев**
температуре не выше 25°C:

Рекомендации по применению

Лак наносится на жель или алюминий с помощью валковых лакировальных машин. Рекомендуется применять резиновые или полиэфир-уретановые валы, стойкие при длительном контакте с лаками.

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ- **60-130 (в зависимости от имеющегося лакопечатного**
246 с диаметром сопла 4 мм при **оборудования)**
температуре (20,0±2,0)°C, сек:

Разбавитель/замывка: **Металак-030А**

Тип покрытия: **наружное**

Подложка: **Жель**

Условия отверждения: **180-190°C 15 мин (температура на металле)**

Толщина лаковой пленки, г/м2: **сухой 4-6**

Внешний вид пленки лака: **Прозрачная, бесцветная, глянцевая**

Стойкость пленки лака к стерилизации, **1 (дистилл.вода при температуре (120±2)°C)**
час, не менее:

Стойкость пленки лака к вытяжке:

Государственная регистрация **RU.77.99.32.008.E.012973.05.11 от 04.05.2011**

Примечание

Предложенные здесь характеристики и/или рекомендации для нанесения являются информацией, которой мы располагаем. Так как продукты будут применяться вне нашего контроля, то никакой гарантии не предоставляется в отношении этих рекомендаций или продуктов. Потребители обязаны провести подтверждающие тесты, чтобы определить необходимые параметры для их конечного применения. Продукт следует тщательно перемешать перед использованием.

ООО "МЕТАЛАК" не несет ответственности за использование лака не по назначению.