



ООО "МЕТАЛАК"

109341 Москва, ул.Люблинская, д.151
тел/факс:(495) 346-92-43. e-mail: info@metalak.ru

МЕТАЛАК-1128 Защитный штамповочный светло-золотистый лак. Технический паспорт. ТУ 2311-001-71266523-2003

Пленкообразующее: *Раствор эпоксидных и феноло-эфирных смол в смеси органических растворителей.*

Тип окрашиваемой тары

Банки глубокой вытяжки из белой жести и алюминия, крышки СКО, Twist-off, концевые детали к сборным, штампованным банкам, аэрозольным баллонам, винт.колпачки

Характеристики лака

Внешний вид лака: *Вязкая мутная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета.*

Массовая доля нелетучих веществ **38-42**
(120°C, 2 часа), %:

Массовая доля нелетучих веществ **34-38**
(200°C, 15 мин), %:

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±2,0)°C, сек: **90-150**

В некоторых версиях вязкость может быть изменена без ухудшения свойств лаковой пленки

Гарантийный срок хранения лака при температуре не выше 25°C: **12 мес со дня изготовления. Возможно увеличение вязкости без изменения свойств лаковой пленки**

Рекомендации по применению

Лак наносится на жечь или алюминий с помощью валковых лакировальных машин. Рекомендуется применять резиновые или полиэфир-уретановые валы, стойкие при длительном контакте с лаками.

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±2,0)°C, сек: **70-130 (в зависимости от имеющегося лакопечатного оборудования)**

Разбавитель/замывка: **МЕТАЛАК-030А**

Тип покрытия: **наружное, внутреннее**

Подложка: **белая жечь, хромированная жечь, алюминий**

Условия отверждения: **жечь 200-215°C 15 мин, алюминий 240-290°C 24-40 сек (температура на металле)**

Толщина лаковой пленки, г/м2: **сухой 4-6.**

Внешний вид пленки лака: **Однородная глянцевая пленка светло-золотистого цвета без посторонних включений.**

Стойкость пленки лака к стерилизации, час, не менее: **1 (3% NaCl, 3% укс.к-та, 2% винн.к-та, дистилл.вода при температуре (120±2)°C)**

Стойкость пленки лака к вытяжке: **выдерживает вытяжку с коэффициентом 0.5**

Государственная регистрация **RU.77.99.32.008.E.012973.05.11 от 04.05.2011**

Не требует дополнительных добавок.

Примечание

Предложенные здесь характеристики и/или рекомендации для нанесения являются информацией, которой мы располагаем. Так как продукты будут применяться вне нашего контроля, то никакой гарантии не предоставляется в отношении этих рекомендаций или продуктов. Потребители обязаны провести подтверждающие тесты, чтобы определить необходимые параметры для их конечного применения. Продукт следует тщательно перемешать перед использованием.

ООО "МЕТАЛАК" не несет ответственности за использование лака не по назначению.